

CELLI M

FALAZUR

Felépítés: Kötőanyag: levegőn száradó speciális kötőanyag kombináció. Fényvédő pigmenteket tartalmazó lakkbenzines termék. Ólommentes formula.

Választék: A termék az alábbi alapszínekben kerül forgalomba:
Paliszander, dió, gesztenye, fenyő, amerikai mahagóni.
A színek egymással keverhetők.

Felhasználási terület: Kezeletlen vagy favédőszerrel már kezelt új fafelületek bevonására, vagy régi fafelületek felújítására alkalmas kül- és beltéren egyaránt (pl. faházak, fával borított homlokzatok, korlátok, ereszek, zsalugáterek, különböző faborítások, padok, kerti bútorok, lambériák, lépcsők). Beszívódik a fába, a fa erezetét nem fedi le, ezáltal esztétikus megjelenést biztosít.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	CELLI M falazúr	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Sűrűség: kg/m ³ ; 20 °C Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra	színes szuszpenzió 830-850 25-30	MSZ ISO 2811 MSZ ISO 1515

Felületelőkészítés: Kültéren először CELLI M faimpregnációval vagy más favédőszerrel kell a felületet kezelni. A száraz fafelületet meg kell tisztítani a portól és a gyantás kiválásoktól. A festendő felület nedvességtartalma max. 15% legyen.

Hígítás: A falazúr felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba.
Hígítani nem kell.

Felhordási módok: A készítményt használat előtt fel kell keverni! A felületet kétszer, optimálisan háromszor célszerű átvonni. Az egységes felület elérése céljából a felhordó eszközzel többször átdolgozva kell a falazúrt egyenletesen eloszlatni. A felhordás történhet puha, hosszúszerű ecsettel, habszivacs profillal, hengerrel vagy szóróassal.
Az optimálisan felhordott mennyiség függ a fa típusától és a szívóképességétől. A színek egymással keverhetők. Használat után a munkaeszközök lakkbenzinnel tisztíthatók.

Átvonhatóság: A rétegek felhordása 4-6 óránként történhet.
A rétegszám növelésével a színhatás mélyül.

Kiadósság: 12-15 m²/kg a fa típusától és szívóképességétől függően.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

Tűzvesélyességi besorolás: Tf II. Tűz- és robbanásveszélyes!