

AKVA DOMBORZOMÁNC

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ FESTÉK

Felépítés: Speciális vízzel hígítható akrilát diszperzió.

Választék: Selyemfényű fehér, fekete, szürke, és igény szerint egyéb színekben.

Felhasználási terület: Irodagépek, műszerek, fémtömegcikkék festése. Bevonata az alapfelület kisebb felületi egyenetlenségeit elfedi. Használatával dombor hatású bevonat készíthető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	FESTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min. Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	Homogén eloszlású színes szuszpenzió 50 80 20 °C-on 30 perc 3 óra	MSZ ISO 1515 DIN 53211 MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: Fémfelület : oxidmentesítés, zsírtalanítás, pormentesítés, korróziógátló alapozás.

Hígítás: Ioncserélt vízzel a felhordási módnak és a kívánt domborhatásnak megfelelően.

Felhordási módok: Felhordás levegőporlasztásos szóróberendezéssel történhet, amikor a szórási viszkozitás, a nyomás és a fúvókaméret megválasztásával lehet a felületen a kívánt domborhatást elérni. Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

Kiadósság: 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Javasolt bevonatrendszer: BELAKVA VÍZZEL HÍGÍTHATÓ KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FESTÉK 1 réteg
BELAKVA DOMBOR VÍZZEL HÍGÍTHATÓ ÁTVONÓ FESTÉK 2 réteg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényzetben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 6 hónap.

Tűzvesélyességi besorolás: Tf IV. Mérsékelt tűzvesélyes!