

AKVA

ISKOLATÁBLA FESTÉK

Felépítés: Kötőanyaga: Módosított vízzel hígítható akrilát diszperzió.

Választék: Matt fekete, zöld és igény szerinti színekben.

Felhasználási terület: Iskolatáblák és egyéb fafelületek festésére alkalmas.

| MŰSZAKI JELLEMZŐK | FESTÉK | VIZSGÁLATI MÓDSZER |
|--|--|------------------------------|
| Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min. | Homogén színes szuszpenzió 50 90 | MSZ ISO 1515 DIN 53211 |
| Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot | 20 °C 30 perc 24 óra | MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117 |

Felületelőkészítés: Szükség szerint fa előkezelés, javító tapaszolás, csiszolás, pormentesítés.

Hígítás: Vízzel a felhordási módnak megfelelően hígítható.

Felhordási módok:

| | Levegőporlasztásos szóróberendezés | Ecsetelés |
|---------------------|------------------------------------|------------------------|
| Kifolyási idő (sec) | 18-22 | Szállítási viszkozitás |
| Fúvókaméret | 1,3 mm | - |
| Szórónyomás (bar) | 4-5 | - |

Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

Átvonhatóság: Száradás, csiszolás és portalanítás után átvonható önmagával.

Kiadósság: 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényzetben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 6 hónap.

Tűzveszélyességi besorolás: Tf IV. Mérsékelt tűzveszélyes!