

TRITON-RAPID

KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ

- Felépítés:** Kötőanyaga levegőn száradó speciális alkid műgyanta.
Aktív pigment: cinkfoszfát.
- Választék:** Matt szürke, illetve igény szerint egyéb színekben.
- Felhasználási terület:** Kül- és beltéri acél és egyéb fémszerkezetek korróziógátló alapozására szolgál.
Alumínium, horganyzott acél és egyéb fémfelületek festése tapadásjavító réteg (pl. FEXY Primer) előzetes felhordásával lehetséges.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	TRITON-RAPID KORRÓZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN6 min.	Homogén szuszpenzió 70-74 45-50	MSZ ISO 1515 DIN 53211
Száradási idő: porszáradás: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	20 °C-on 20 perc 1 óra 24 óra 60 °C-on - 30 perc 2 óra	MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

- Felületelőkészítés:** Acél felületen: oxidmentesítés, zsírtalanítás.
Alumínium és egyéb színesfém felületeken: oxidmentesítés, zsírtalanítás, reaktív tapadásjavító réteg (pl. FEXY Primer)

- Hígítás:** M002 vagy Celli nitró hígítóval a felhordási viszkozitásnak megfelelően

Felhordási módok:	Levegőporlasztásos szóróberendezés	Airless szóróberendezés	Elektrosztatikus szóróberendezés	Ecsetelés
Kifolyási idő (sec) (DIN4)	18-25	50-80	20-30	Szállítási viszkozítás
Fúvókaméret	1,4-1,8 mm	0,13"-0,24"	1,2-1,8 mm	-
Szórónyomás (bar)	3-5	-	3-5	-
Festéknyomás (bar)	-	150-200	-	-

- Átvonhatóság:** 20 °C-on, önmagával : 1 óra után
(Más anyagok, ill. száradási körülmények estén (hőmérséklet, idő) célszerű az átfesthetőséget, felmaródási hajlamot előzetesen ellenőrizni.)

- Elméleti kiadósság:** 6-8 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Javaolt bevonatrendszer:	Beltéren	TRITON-RAPID korróziógátló alapozó	1 réteg
		TRITON-RAPID töltőalapozó	1 réteg
		RUBIN-RAPID zománc	1 réteg
	Kültéren	TRITON-RAPID korróziógátló alapozó	2 réteg
		TRITON-RAPID töltőalapozó	1 réteg
		RUBIN-RAPID zománc	2 réteg

- Tárolási garanciális idő:** Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibátlan edényzetben tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

- Tűzvesélyességi besorolás:** Tf II. Tűz- és robbanásveszélyes!