

BELAKVA AK

VÍZZEL HÍGÍTHATÓ KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FESTÉK

Felépítés: Speciális vízzel hígítható akrilát műgyanta kopolimer diszperzió kötőanyagú
Aktív pigment: cink-foszfát.

Választék: Matt vörös, fekete, szürke és igény szerint egyéb színekben.

Felhasználási terület: Kül- és beltéren, vas és acél felületek korrozógátló alapozó festésére használható. Alkalmos kerítések, garázkapuk, fém nyílászárók, fém bútorok, tartó és egyéb fémszerkezetek alapozására. Előnyösen felhordható ecseteléssel is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	FESTÉK	VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4 min. Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	Homogén eloszlású színes szuszpenzió 50 100 (kissé tixotrop) 20 °C 40-60 perc 24 óra	MSZ ISO 1515 DIN 53211 MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: Fémfelület : oxidmentesítés, zsírtalanítás, pormentesítés.

Hígítás: Max. 5% ioncserélt vízzel a felhordási módnak megfelelően.

Felhordási körülmények: +10 és +25 °C közötti hőmérséklet, max 65 % relatív páratartalom. A túlzottan magas páratartalom a száradást késlelteti.

Felhordási módok:	Levegőporlasztásos szóróberendezés	Airless szóróberendezés	Ecsetelés
Kifolyási idő (sec)	25-40	50-100	50-60
Fúvókaméret	1,4-1,8 mm	0,09"-0,23"	-
Szórónyomás (bar)	3-5	-	-
Festéknyomás (bar)	-	140-180	-

Az eszközök használat után azonnal vízzel elmoshatók.

Átvonhatóság: 4-6 óra szobahőmérsékletű száradás után átvonható mind vízzel hígítható, mind szerves oldószeres festékekkel.

Kiadósság: 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Javaolt bevonatrendszer: BELAKVA AK VÍZZEL HÍGÍTHATÓ KORROZIÓGÁTLÓ ALAPOZÓ FESTÉK 1 réteg
(Javaolt rétegvastagság: 40-60 µm, szárazon.)
BELAKVA AK VÍZZEL HÍGÍTHATÓ ÁTVONÓ FESTÉK
vagy szerves oldószeres átvonó zománccfesték (pl. Belolux, Kolibri, Rubin, stb.) 2 réteg

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti hibátlan edényzetben, +5 °C és +25 °C között tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

Tűzveszélyesség besorolás: Tű IV. Mérsékelt tűzveszélyes!