

KOLIBRI EZÜST

EGYKOMPONENSŰ ZOMÁNCFESTÉK

Felépítés: Kötőanyaga levegőn száradó alkid műgyanta kombináció.
Pigment: non-leafig típusú alumínium effekt-pigment.

Választék: KOLIBRI ezüst RAL 9006

Felhasználási terület: Dekoratív, átlakozás nélkül is fényes fém hatást keltő bevonat kialakítására alkalmas előkészített fém és műanyag felületeken.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	KOLIBRI EZÜST EGYKOMPONENSŰ ZOMÁNCFESTÉK		VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %; 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min.	homogén színes szuszpenzió 40 60		MSZ ISO 1515 DIN 53211
Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	20 °C-on 1 óra 24 óra	60 °C-on 30 perc 3 óra	MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: Acélfelületek esetén: oxidmentesítés, zsírtalanítás, (passziválás), korróziógátló alapozás, csiszolás, javító alapozás, tapaszolás, csiszolás, töltőalapozás, illetve szórótapasztolás, csiszolás, portalanítás, zsírtalanítás.
Műanyag felületek esetén: szükség szerint tapadásjavító réteg felhordása, töltőalapozás csiszolás, portalanítás, zsírtalanítás.

Hígítás: KOLIBRI hígítóval (max.10-15 %), a felhordási módnak megfelelően.
KOLIBRI Aktív hígítóval, gyors száradási igény, vagy alacsonyabb környezeti hőmérséklet esetén. Ebben az esetben a hígított festék tárolhatósága korlátozott.

Felhordási módok:	Levegőporlasztásos szóróberendezés	Ecsetelés (csak kis felület javításakor)
Kifolyási idő (sec)	17-19	Szállítási viszkozitás
Fúvókaméret	1,2-1,4 mm	-
Szórónyomás (bar)	3-4	-

Átvonhatóság: 20 °C-on 60 °C-on
önmagával 4 óra után 1 óra után
KOLIBRI Aktív hígítóval hígított festék csak nedvesre eljárásal hordható fel.

Kiadósság: 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibátlan edényben tárolva a gyártástól számított 12 hónap.

Tűzvesélyességi besorolás: Tf II. Tűz- és robbanásveszélyes!