

RUBIN RAPID

KALAPÁCSLAKK EZÜST

Felépítés: Módosított alkidgyantát, UV adszorbenst, adalékokat és oldószereket tartalmaz.

Felhasználási terület: Műszerek, műszerfalak, elektromos és egyéb gépi berendezések, általában fémfelületek díszítő jellegű, kalapácsütés-rajzolatot adó bevonására használják kül- és beltéren egyaránt. A kalapácslakk ezüst festék a Rubin Rapid alapszínekkel színezhető.

MŰSZAKI JELLEMZŐK	RUBIN RAPID KALAPÁCSLAKK		VIZSGÁLATI MÓDSZER
Megjelenés: Nem illó anyag: %, 105 °C, 3 óra; min. Kifolyási idő: s; 20 °C; DIN4; min.	homogén ezüstszerű színű folyadék 60 100		MSZ ISO 1515 DIN 53211
Száradási idő: - fogásbiztos száraz állapot - átszáradási állapot	20 °C-on 1 óra 24 óra	60 °C-on 15 perc 2 óra	MSZ ISO 3678 MSZ ISO 9117

Felületelőkészítés: A Rubin Rapid kalapácslakk oxidmentesített, zsírtalanított fémtiszta acélfelületeken közvetlenül is alkalmazható. Kültéri igénybevétel esetén célszerű Rubin Rapid korróziógátló alapozót használni.

Hígítás: Agrolux hígítóval, a felhordási viszkozitásnak megfelelően.

Felhordási körülmények: +15 és +25 °C közötti hőmérséklet, max 65 % relatív páratartalom. (A páratartalom szárítás közben sem lehet magasabb). A festékanyag kikeményedésig vízre, nedvességre érzékeny!

Felhordási módok: Levegőporlasztásos szórás, airless szórás. A kalapácsütésszerű rajzolat a hígítás mértékével, a szórási nyomás változtatásával szabályozható.
A kalapácslakk hatásfokozót a kész termék tartalmazza.

Kiadósság: 8-10 m²/kg a felhordás módjától függően, egy rétegben.

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910 szerint eredeti, hibátlan edényzetben tárolva: a gyártástól számított 12 hónap.

Tűzvesélyességi besorolás: T_f II., Tűz-és robbanásveszélyes!

